

MAJIC

PROFESSIONAL LATEX EPOXY FORTIFIED PORCH & FLOOR

WEWN./ZEWN. FARBA LATEKSOWA WZMACNIANA EPOKSYDAMI DO PODŁÓG

Professional seria 8-8800



Typ produktu: **Professional 8800** to profesjonalna farba utworzona ze specjalnie dobranych żywic akrylowych lateksowych i epoksydowych.

Zakres zastosowania: Farba **Professional 8800** jest przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania podłóg drewnianych i betonowych zarówno nowych jak i malowanych wcześniej.

Specyficzne właściwości: Farba **Professional 8800** jest bardzo mocna, wytrzymała i samogrunująca - do drewna i betonu. Szybko wysycha i dzięki zawartym żywicom epoksydowym jest odporna na ścieranie (szuranie) i wszelkie warunki klimatyczne. Kolory nie ulegają płowieniu. Jest łatwa w użyciu, gdyż oparta na wodzie receptura sprawia, że bardzo gładko się rozprowadza. Posiada bardzo słaby zapach.

DANE TECHNICZNE: *****

Kolory: @iały, czarny, jasno szary, zielony, 5r zowy, czerwony, ciemno szary

Opakowania: 0,1-10, 2#l

Wydajność: ok\$)2 m² z litra w zależności od porowatości i struktury powierzchni

Spoiwo: 6yvice akrylowe lateksowe i epoksydowe

Rozcieńczalnik: woda

Lepkość: /--20 ku%?re5s Bnits(

Substancje lotne: wagowo! 2-0 gram:l

Czas schnięcia: E godz\$ do dotyku
4 godz\$ ponowne malowanie

Połysk: satyna

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Środki ostrożności: wietrzy" pomieszczenie do zaniku zapachu

Grubość powłoki: mokra 9 0,01 mm
sucha 9 0,04 mm

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, spójna (nie pyląca) wolna od wosku, past i tłustych zanieczyszczeń.

Nowe drewno: powinno być przeszlifowane na gładko, czyste i odkurzone.

Drewno uprzednio malowane: trzeba usunąć luźną farbę, brud, tłuszcz i wosk.. Niewielkie miejsca gdzie występuje surowe drewno należy zagruntować tą farbą przed malowaniem całości. Zmatowić papierem ściernym błyszczące powierzchnie.

Nowy beton: świeży beton można malować po całkowitym wyschnięciu powierzchni i nie wcześniej niż po 90 dniach. Dla uzyskania lepszych rezultatów bardzo gładkie powierzchnie lub beton wylewany z formy należy zneutralizować 10% roztworem kwasu solnego, następnie obficie spłukać wodą i wysuszyć lub usunąć warstwę kleju cementowego metodą szlifowania powierzchniowego.

Beton uprzednio malowany: trzeba usunąć luźną farbę, brud, tłuszcz i wosk. Najlepszy rezultat otrzymuje się używając środki czyszczące zawierające fosforany sodu np. proszki do prania i do zmywarek. Po myciu należy obficie spłukać wodą i wysuszyć. Miejsca gdzie występuje surowy beton należy zagruntować Professional 8-8800 przed malowaniem całości powierzchni.

MALOWANIE:

Sposób nanoszenia: pędzlem, padem, wałkiem lub natryskowo.

Stosowanie: Dokładnie wymieszać przed użyciem. Temperatura powierzchni i powietrza musi wynosić min. 10°C. Farba może być nakładana podczas mżawki lecz nigdy w czasie opadów i na dwie godziny przed silnym deszczem. Chropowate powierzchnie lub znaczna zmiana koloru może wymagać dodatkowej warstwy. Jeśli do malowania trzeba użyć więcej niż jedną puszkę tego samego koloru należy całość farby przelać do jednego pojemnika w celu uzyskania jednolitego koloru. Stosując malowanie natryskowe bezpowietrzne końcówka dyszy powinna wynosić .015 do .017 przy 2000 psi. Pełne utwardzenie powłoki następuje po co najmniej 30 dniach.

Czyszczenie: Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.

Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.

Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.