# M A J I C
## SPRAY ENAMEL
**UNIWERSALNA EMALIA W SPRAYU**

## Majic Spray Enamel 8-20100




Typ produktu: Farba **Majic Spray Enamel** jest produktem wytworzonym ze specjalnie dobranych żywic alkidowych.

Zakres zastosowania: Wewnętrzno/zewnętrzna uniwersalna farba **Majic Spray Enamel** została stworzona z myślą o odnawianiu i ochronie takich przedmiotów jak np. meble, rowery, skrzynki na listy, drzwi, regały, narzędzia itp. przedmioty metalowe, z kutego żelaza, drewniane, wiklinowe, z plastiku i gumy, gliniane, ceramiczne etc.

Specyficzne właściwości: Wysokiej jakości, wewnętrzno/zewnętrzna, farba **Majic Spray Enamel** bardzo szybko wysycha, doskonale rozprowadza się i pokrywa nierówności.

**DANE TECHNICZNE:**

**Kolory:** czarny,czerwony,zielony
5iały,63łty,nie5ieski,szary
5r zowy,migdałowy,granatowy,
pomaraAczowy,czarny matowy,
5iały matowy

**Opakowanie:** ,-- ml

**Wydajność:** pow$ ,m4 z puszki

**Spoiwo:** 6ywice alkidowe

**Punkt zapłonu:** F )0*+

**Czas schnięcia:** E godz$ do dotyku
# godz$ ponowne malowanie

**Połysk:** 5łyszcz ca

**Przechowywanie:** w temperaturze pokojowej

**Środki ostrożności:** wietrzy"
pomieszczenie do zaniku zapachu

**Atest PZH:** =?:@:04)0:0,:11

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone (benzyną lakową) i odkurzone. Nowe powierzchnie metalowe trzeba oczyścić benzyną lakierniczą z olejowych zabezpieczeń, a następnie umyć i osuszyć. Silnie zardzewiałe powierzchnie powinny zostać oczyszczone szczotką drucianą z luźnej rdzy i łuszczącej się farby. Powłoki błyszczące należy zmatowić papierem ściernym.
Przed użyciem potrząsać puszką przez co najmniej 2 min. od momentu usłyszenia uderzeń kulki mieszającej. Farbę natryskiwać z odległości 25 - 40 cm.
Stosować w temperaturze powyżej 15°C.

## MALOWANIE:

**Stosowanie:** Przed użyciem potrząsać puszką przez co najmniej 2 minuty od momentu usłyszenia uderzeń kulki mieszającej. Farbę natryskiwać z odległości 25 - 40 cm. Aby przycisk sprayu się nie zatykał należy po każdym użyciu uwolnić dyszę z farby przewracając puszkę do góry nogami i na chwilę nacisnąć na końcówkę rozpylacza. Stosować w temperaturze powyżej 15°C lecz poniżej 32°C. Nie malować w bezpośrednim słońcu lub gorącej powierzchni.

**Środki ostrożności:** Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

**Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.**
**Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.**
**Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.**