

MAJIC RUST-KILL SPRAY

ANTYKOROZYJNA FARBA DO METALU W SPRAYU

Rust-Kill Spray seria 8-2001



Typ produktu: Wewnętrzno/zewnętrzna farba **Rust-Kill Spray** jest specjalistyczną emalią wytworzoną z wyselekcjonowanych żywic alkidowych zawierających pierwszorzędą, długotrwałą substancję zabezpieczającą przed rdzewieniem.

Zakres zastosowania: Farbę **Rust-Kill Spray** stosuje się przede wszystkim na metale ulegające korozji bądź już skorodowane oraz metale galwanizowane. Można ją również stosować na drewno, aluminium, konstrukcje budowlane oraz powierzchnie uprzednio malowane.

Specyficzne właściwości: Farba **Rust-Kill Spray** jest łatwa w użyciu, doskonale się rozprowadza, posiada dużą zdolność krycia, daje piękne, błyszczące wykończenie malowanym przedmiotom, zapewnia ochronę

przed kredowaniem oraz posiada trwałą, nie blaknący kolor. Posiada te same właściwości co farba Rust-Kill występująca w opakowaniach 0,24 l, 0,95 l, 3,78 l.

DANE TECHNICZNE: *****

Kolory: białe i czarny połysk, 5r z,
5e6, pomarańcz, niebieski, szary,
czerwony, granatowy, 63łty, zielony
kremowy, aluminiowy, czarny i białe mat

Czas schnięcia: 4 godz\$ do dotyku
24 godz\$ utwardzenie

Opakowania: ok\$, -- ml

Połysk: 5łyszcz cy: matowy
Przechowywanie: w temperaturze
pokojowej

Wydażność: pow\$, m4 z puszki

Środki ostrożności! wietrzy"
pomieszczenie do zaniku zapachu

Spoivo: 6yvice alkidowe

Punkt zapłonu: <)0*+

Atest PZH: =?:@:04)0:02:11

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, spójna (nie pyląca), wolna od pleśni, tłustych zanieczyszczeń i odkurzona. Luźną rdzę i łuszczącą się farbę należy usunąć drucianą szczotką. Powłoki błyszczące należy zmatowić papierem ściernym.

Powierzchnie:

- nowe powierzchnie metalowe trzeba oczyścić benzyną lakierniczą z olejowych zabezpieczeń, a następnie umyć i osuszyć.

- metalowe zardzewiałe trzeba oczyścić i zagruntować podkładem Rust-Kill 8-2014.

- ocynkowane należy zagruntować podkładem Rust-Kill 8-2015 lub Rust-Kill 8-2014 a zardzewiałe trzeba zagruntować czerwonym podkładem Rust-Kill 8-2014.

- surowe aluminium należy zabezpieczyć szarym podkładem Rust-Kill 8-2015.

- uprzednio malowane w dobrym stanie nie wymagają podkładu, do zniszczonych należy zastosować podkład

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pleśni, tłustych zanieczyszczeń i odkurzona. Luźną rdzę i łuszczącą się farbę należy usunąć drucianą szczotką. Powłoki błyszczące należy zmatowić papierem ściernym.

MALOWANIE:

Stosowanie: Przed użyciem potrząsać puszką przez co najmniej 2 minuty od momentu usłyszenia uderzeń kulki mieszającej. Farbę natryskiwać z odległości 25 - 40 cm. Aby przycisk sprayu się nie zatykał należy po każdym użyciu uwolnić dyszę z farby przewracając puszkę do góry nogami i na chwilę nacisnąć na końcówkę rozpylacza. Stosować w temperaturze powyżej 15°C lecz poniżej 32°C. Nie malować w bezpośrednim słońcu lub gorącej powierzchni.

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.
Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.