

MAJIC

DIAMONDHARD SPRAY ENAMEL

UNIWERSALNA EMALIA W SPRAYU

Majic Diamondhard Spray Enamel

8-21500



Typ produktu: **Majic Diamondhard Spray Enamel** to unikalna i najlepsza emalia w sprayu dostępna dzisiaj na rynku wytworzona ze specjalnych żywic akrylowych.

Zakres zastosowania: Wewnętrzno/zewnętrzna uniwersalna farba **Majic Diamondhard Spray Enamel** została stworzona z myślą o odnawianiu i ochronie praktycznie każdej powierzchni.

Specyficzne właściwości: Największą i najważniejszą zaletą **Majic Diamondhard Spray Enamel** jest jej zdolność bardzo mocnego łączenia się z powierzchniami malowanymi zapewniając perfekcyjne, gładkie wykończenie. Pokrywa ona powierzchnie z: drewna, płytek ceramicznych, szkła, PCV, plastiku, aluminium, miedzi, stali, ocynków,

metali galwanizowanych, betonu, muru, płyt gipsowo – kartonowych. Doskonale nadaje się również do pokrywania powierzchni epoksydowych, lakierowanych, lateksowych, olejnych, poliuretanowych, wykańczanych fabrycznie jak również powierzchni błyszczących bez potrzeby ich szlifowania.

DANE TECHNICZNE: *****

Kolory: 5biały, czarny, czerwony, 63łty, niebieski, zielony, 5r zowy, jasno i ciemno szary, migdałowy, 5e6owy, 5biały matowy, czarny matowy

Czas schnięcia:)- min\$ 1u5 mniej do dotyku mniej niż 6 24 godz\$ ponowne malowanie

Opakowanie: , -- ml

Połysk: 5łyszcz ca

Wydajność: pow\$, m4 z puszki

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Spoivo: 6ywice akrylowe

Środki ostrożności: wietrzy" pomieszczenie do zaniku zapachu

Punkt zapłonu: F)0*+

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od pleśni, rdzy, nalotów na aluminium, wosku, dokładnie odtłuszczone (benzyną lakową a następnie umyte wodą z płynnym detergentem, spłukane i osuszone) i odkurzone. Nowe, niewytrawione powierzchnie plastikowe należy przetrzeć z tłustych zabezpieczeń, a następnie umyć i osuszyć. Stare i używane powierzchnie plastikowe należy przetrzeć np. płynem do mycia szyb z amoniakiem.

MALOWANIE:

Stosowanie: Przed użyciem potrząsać puszką przez co najmniej 2 minuty od momentu usłyszenia uderzeń kulki mieszającej. Farbę natryskiwać z odległości 25 - 40 cm równymi pociągnięciami. Kilka cieńszych warstw da lepszy efekt niż jedna gruba. Aby przycisk sprayu się nie zatykał należy po każdym użyciu uwolnić dyszę z farby przewracając puszkę do góry nogami i na chwilę nacisnąć na końcówkę rozpylacza. Stosować w temperaturze powyżej 16°C lecz poniżej 27°C. Nie malować w bezpośrednim słońcu lub gorącej powierzchni.

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.
Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.